

## **ASCIUGATURA INTERMEDIA DI PLASTISOL CON CAPP A FLASH**

salve l'esposizione dei v.s. inchiostri plastisol ed all'acqua con una cappa flash da 160/200° con una distanza dalla tshirt di circa 15/20 cm in quanti minuti o secondi avviene ? grazie

tommy, roma

Se lo scopo è ottenere un'essiccazione parziale, in grado di mandare fuori polvere l'inchiostro e poter stampare sopra il successivo colore, sono sufficienti da 4 a 10 secondi per il plastisol (a seconda se è del tipo normale o flash) e circa 8 secondi per l'ink ad acqua.

Se lo scopo è polimerizzare definitivamente l'inchiostro, valgono i tempi e le temperature delle schede tecniche dei singoli inchiostri (circa 150°C per 2 minuti per i plastisol - circa 150°C per 40 secondi con gli ink ad acqua)

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/871/asciugatura-intermedia-di-plastisol-con-cappa-flash/>