

QUANTE VOLTE SI PUÒ INCIDERE UN TELAIO SERIGRAFICO?

Gentile Sig. Franco per quante volte è possibile incidere un telaio? All'inizio il recupero veniva bene ma con il passare delle incisioni ho notato che la gelatina una volta esposta al momento del risciacquo tende a staccarsi a blocchi. Grazie e complimenti per lo spazio a noi riservato.

Luca, Livorno

E' difficile stabilire un numero di volte preciso, perché dipende da alcuni fattori: il primo è il tipo di strippaggio utilizzato per il rigenero; tenga conto che, in generale, lo strippaggio in sali svolge sul tessuto un'azione corrosiva e lo indebolisce; dopo tre o quattro rigeneri la resistenza meccanica del tessuto è davvero minima e questo tende a cedere. Uno strippaggio liquido (Quasar Strippaggio Emulsione Liquido per esempio) svolge altrettanto bene la sua funzione, ma è molto meno corrosivo. Se la gelatina tende a staccarsi dal telaio, a parità di esposizione, può dipendere da un lavaggio insufficiente dopo il rigenero; per una perfetta adesione occorre che sul tessuto non ci sia traccia di strippaggio; è buona norma procedere nuovamente con lo sgrassaggio del tessuto prima di emulsionarlo. Grazie per i complimenti.

Franco Ratto

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/11/gentile-sig-franco-per-quante-volte-e-po/>