

## **RECUPERO DEL TELAIO SERIGRAFICO. SE LA GELATINA NON VIENE VIA AL PRIMO COLPO**

Foto di copertina tratta da: [for-ma.net](http://for-ma.net)

Avrei bisogno di un consiglio sulla pulitura dei telai dalla gelatina. Utilizzo l'Emulsione Universale Plus700 e per lo strippaggio il Remove ER 5, ma non so per quale motivo alcuni telai non riescono ad essere strippati. Capita che l'emulsione non reagisca affatto al Remove o che parte di essa non si riesca a rimuovere rendendo il telaio inutilizzabile. Quale può essere la soluzione?

**Moreno**

E' normale che il [recupero del telaio](#) non si riesca a completare con una sola operazione.

**E' molto frequente** che la bagnatura con il **liquido di strippaggio** deva essere ripetuta sulle zone di emulsione rimaste sul telaio. A maggior ragione questo capita con il [Remove ER 5](#), che è il prodotto di strippaggio più economico, ma anche il più blando. Abbiamo anche lo [Strippaggio Emulsione Liquido](#) e lo Strippaggio Sali, più costosi ma più energici.

**In generale**, con qualunque prodotto di strippaggio, occorre fare attenzione che il liquido non asciughi sul telaio.

Se questo avviene il prodotto sortisce l'effetto opposto e l'emulsione in quell'area del telaio diventa indelebile.

**Perciò:** lasciamo agire il liquido di strippaggio per non più di 2-3 minuti, quindi laviamo con acqua a pressione.

Se necessario ripetiamo l'operazione.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/111682/cosa-fare-quando-il-recupero-del-telaio-impresionato-non-funziona/>