

## **I TEMPI DI ESPOSIZIONE DELL'EMULSIONE PER INCHIOSTRI AD ACQUA SCREEN SOL RM BLU**

Volevo qualche vostro consiglio sui tempi di esposizione dell'[emulsione Screen sol RM BLU](#) lo faccio asciugare a temperatura ambiente o con il phon?

Quali sono i tempi di esposizione usando [4 lampade UV](#) da 18w l'una

Debora, Roma

Se fa asciugare l'emulsione stesa con il phon, deve fare attenzione a non superare mai i 35°C di temperatura: temperature superiori rovinano l'emulsione.

Il metodo ideale per l'asciugatura del telaio è un armadietto a tenuta di luce con all'interno una piccola stufa a ventola, usata a mezza potenza.

**Il metodo ideale per l'asciugatura del telaio  
è un armadietto a tenuta di luce.**

### Esposizione del telaio:

- la distanza tra i neon e il telaio deve essere di circa 15-20 cm
- la distanza tra un neon e l'altro deve essere di circa 8 cm
- con queste condizioni e con telaio a 55 fili/cm un tempo di esposizione di 6 minuti può essere corretto.
- naturalmente il tempo dipende anche dallo spessore di gelatina che abbiamo depositato sul telaio, e questo dipende a sua volta dalla "mano" di chi l'ha stesa.

- occorre perciò, attorno ai 6 minuti, tarare il tempo con più precisione, in base al risultato ottenuto
- aumentando il numero di fili del telaio l'esposizione diminuisce. e viceversa
- per esempio un [telaio a 120 fili/cm](#) richiede un'esposizione dimezzata rispetto ai 55 fili.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/114080/tempi-di-esposizione-screen-sol-rm-blu/>