

## **STAMPA GLITTERATA: A QUANTI FILI DEVE ESSERE TESATO IL TELAIO SERIGRAFICO?**

Se si mescola il [glitter](#) alla base trasparente occorre un [telaio a 12-13 fili/cm](#), altrimenti il glitter non passa.

L'incisione di un telaio a 12-13 fili è critica per vari motivi, perciò si preferisce usare un'altra tecnica:

- Si stampa un [plast base trasparente](#) a 34 fili
- sull'inchiostro fresco si spolvera il [glitter](#)
- si scarica su un foglio di carta il glitter in eccesso
- si cuoce a 160° C la stampa con glitter attaccato.

Per chi desidera stampe glitterate, specie su supporti scuri, c'è il [Texprint Metallic Gold](#) e il [Texprint Metallic Silver](#), che hanno già incluso un glitter a granulometria molto fine e possono essere stampati a 34 fili/cm

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/116443/stampa-glitterata-a-quantifili-deve-essere-tesato-il-telaio-serigrafico/>