

QUALE INCHIOSTRO USARE PER SERIGRAFARE SU MDF LACCATO CON PITTURA POLIURETANICA BICOMPONENTE?

Sullo smalto poliuretanico aderiscono bene svariati inchiostri.

Le consiglio [l'inchiostro a base solvente Serigloss](#) se desidera una finitura brillante.

Oppure [l'inchiostro vinilico a base solvente Serimat](#) se desidera una finitura opaca.

Il diluente adatto, se fosse necessario correggere la viscosità dell'inchiostro, è il [Diluente Lento 23](#)

I telai possono essere puliti dopo la stampa con [Solvente 110 Bio](#)

Serigloss e Serimat si stampano con telaio fino alla filatura massima di 120fili/cm, ma nella maggior parte dei casi è più agevole stampare a 90 fili.

Se desideriamo un maggiore potere coprente, allora possiamo scendere fino a 55 fili/cm.

Purtroppo gli [inchiostri all'acqua](#) non aderirebbero bene al materiale che sta usando per cui avrebbero pochissima tenuta.

Gli inchiostri che le abbiamo consigliato sono quelli più adatti per ottenere una buona stampa e una buona tenuta sul supporto.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/116534/quale-inchiostro-usare-per-serigrafare-su-mdf-laccato-con-pittura-poliuretanica-bicomponente/>