

TRANSFER SERIGRAFICO CON INCHIOSTRO A BASE ACQUA

Salve... senta io ho comprato il suo DVD sul transfer serigrafico... ho provato a fare un transfer con inchiostro all'acqua effettuando la seguente procedura... con un telaio 55 fili effettuo la stampa su carta transfer e subito dopo lo passo nella polvere adesiva come spiega lei nel DVD la lascio asciugare e il giorno dopo applico tramite piastra il transfer sulla maglietta... e fin qui tutto bene... Ma quando effettuo il lavaggio della maglietta la stampa viene via... sulla maglietta rimane solo la colla adesiva... l'inchiostro viene via... cosa sarà mai...?

Pasquale, Pompei

Buongiorno, il problema da lei riscontrato può essere dovuto a 2 fattori:

1_ l'inchiostro non si è asciugato completamente e quindi non ha avuto modo di legare come avrebbe dovuto all'adesivo e il lavaggio potrebbe essere stato fatto troppo presto rispetto ai tempi necessari alla completa polimerizzazione dell'inchiostro.

2_ L'inchiostro da lei usato potrebbe non essere compatibile con la composizione chimica della polvere adesiva, di conseguenza durante il lavaggio può staccarsi come se fosse una lamina.

Mi faccia sapere che tipo di inchiostro ha usato e quanto tempo è trascorso dal trasferimento al lavaggio.

In attesa di sua risposta la saluto cordialmente

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/4152/transfer-serigrafico-con-inchiostro-a-base-acqua/>