

## **ALCUNI CONSIGLI SU INCHIOSTRI E PULIZIA DEI TELAI SERIGRAFICI**

Buongiorno, prima di procedere all'acquisto di alcuni prodotti avrei qualche domanda su 2 argomenti.

**INCHIOSTRI** 1) con quale prodotto devo miscelare gli inchiostri Modatex base acqua per fare in modo che si asciughi il più tardi possibile sul telaio? 2) Ed i Plastisol con cosa vanno miscelati prima dell'utilizzo? 3) Con cosa devo pulire il telaio dopo aver usato un plastisol? Devo prima rimuovere con una spatola il materiale e poi applicare qualche prodotto?  
**EMULSIONI:** Le QLT sono utilizzabili sia se stampo con Base Acqua che con Plastisol?

**Walter**

- Per ritardare l'essiccazione del **Modatex** si usa il **Diluyente Extra lento 35**, che può trovare nelle confezioni da 1 litro del Modatex.

**Il plastisol è in genere pronto all'uso**, così come esce dal barattolo. In casi eccezionali può essere reso più fluido con l'**Additivo 86**, che è il diluente dei plastisol in generale.

- Dopo avere stampato tutte le tracce di inchiostro si eliminano con il **solvente Pulizia Telaio 51**.

Successivamente all'operazione di pulizia, per eliminare la vecchia emulsione e re-incidere il telaio, occorre un prodotto di strippaggio, come lo **Strippaggio Emulsione Sali**.

- L'**emulsione QLT**, se usata con inchiostri a base acqua, resiste per circa 150 tirature. Con tutti gli altri inchiostri, invece, resiste senza alcun limite.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiitalia.cplfabbrica.com/7313/serigrafia-inchiostri-e-pulizia-del-telaio/>