

PROVE DI ESPOSIZIONE DI UN TELAIO SU UN BROMOGRAFO AUTOCOSTRUITO

salve ho acquistato da voi due telai emulsionati credo con emulsione universale misura 32x42 vorrei sapere il tempo di esposizione su un bromografo costruito da me che misura 35x27 con all'interno tre neon uv da 8w che distano tra di loro 5 cm e dal vetro 3cm, e comunque vorrei sapere se il problema dell'esposizione è solo se la gelatina viene esposta per poco tempo oppure se viene esposta anche per troppo tempo grazie.

andrea, perugia

Non esistono tabelle sperimentate per questo tipo di espositore. Le consiglio di provare con un'esposizione di 12 minuti e di sviluppare il telaio per valutarne l'effetto. Se il telaio viene esposto per troppo tempo l'inconveniente è che i tratti sottili rimangono chiusi. A meno che l'esposizione non sia superiore al dovuto di 4 o 5 volte, non capita comunque nessun inconveniente ai tratti marcati. Fortunatamente, infatti, le emulsioni serigrafiche hanno una latitudine di posa molto ampia.

Utilizzando il nostro Calcolatore di Esposizione (indirizzo del sito <http://www.cplfabbrica.com/articoli-per-la-misurazione.html>) riuscirà a determinare il giusto tempo di posa con un solo tentativo.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiitalia.cplfabbrica.com/800/prove-di-esposizione-di-un-telaio-su-un-bromografo-autocostruito/>