

MISCELARE INCHIOSTRI ALL'ACQUA CON DIVERSE FORMULAZIONI

Buonasera, volevo chiedere se gli inchiostri ad acqua modatex quasar potevano essere mischiati con i texprint mono, se si come ritardante dovrei usare il gel ritardante texprint o il diluente extralento?

Simone, Trento

Gli [inchiostri Modatex](#) e [Texprint Mono](#) sono entrambi a base di resine acriliche, ma con formulazioni diverse tra loro. La miscela tra i due tipi di inchiostro non è da escludere, ma non è mai stata sperimentata.

Perciò è sicuramente meglio, prima di lanciarsi nella produzione, **fare un piccolo test preliminare**, da articolare in due fasi:

- Mescolare piccole quantità dei due inchiostri e verificare se si amalgamano regolarmente o se formano grumi.
- Stampare la miscela ottenuta a 55 fili, attendere i 4-5 gorni canonici per l'indurimento degli inchiostri acrilici, quindi lavare.

Se possiamo scaldare con [termopressa](#), cappa flash o forno, portiamo la **stampa a 160°C per 3 minuti**; a questo punto non è più necessario attendere prima di lavare.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/8348/come-miscelare-inchiostri-serigrafici-con-diverse-formulazioni/>