

## **STAMPARE IN SERIGRAFIA SUGLI SCI**

Produco sci e vorrei utilizzare un sistema serigrafico per le grafiche sia sulla parte superiore (nylon o ABS) che per la soletta (polietilene), il mio dubbio riguardava il tipo di inchiostro da utilizzare in considerazione dell'interazione con la resina epossidica strutturale.

***Valerio, Cannobio***

**Sulla parte in nylon** si può provare con l'[inchiostro Nyloflex](#) con aggiunta di Nyloflex Catalyst al 10%. Giova alla tenuta un'asciugatura a caldo (100°C per 10 minuti).

La parte in polietilene richiede [inchiostro Seriprop](#), preceduto da trattamento spray con Promotore di Adesione.

La resina epossidica strutturale va stampata con [Epoxy bicomponente](#), con asciugatura a caldo (140°C per 20 minuti).

E' naturalmente indispensabile **effettuare test di tenuta**.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/8611/come-stampare-in-serigrafia-sugli-sci/>