

STAMPARE IN SERIGRAFIA SUGLI SCI

Produco sci e vorrei utilizzare un sistema serigrafico per le grafiche sia sulla parte superiore (nylon o ABS) che per la soletta (polietilene), il mio dubbio riguardava il tipo di inchiostro da utilizzare in considerazione dell'interazione con la resina epossidica strutturale.

Valerio, Cannobio

Sulla parte in nylon si può provare con l'[inchiostro Nyloflex](#) con aggiunta di Nyloflex Catalyst al 10%. Giova alla tenuta un'asciugatura a caldo (100°C per 10 minuti).

La parte in polietilene richiede [inchiostro Seriprop](#), preceduto da trattamento spray con Promotore di Adesione.

La resina epossidica strutturale va stampata con [Epoxy bicomponente](#), con asciugatura a caldo (140°C per 20 minuti).

E' naturalmente indispensabile **effettuare test di tenuta**.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiitalia.cplfabbrica.com/8611/come-stampare-in-serigrafia-sugli-sci/>